


SILKSCREEN D 2-3

SCREEN WATERPROOF



 INSIDE
 * OUTSIDE

PALAGINA



SILKSCREEN D 2-3


K | K.ZIP | LIBERA | DIM | CARENA

Caractéristiques / Merkmale		
COMPOSITION / KOMPOSITION		100% Polyester
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE		B1 / BS* / M1* / C1 / B-s1, d0**
NIVEAU DE TRANSPARENCE / TRANSPARENZGRAD	EN 14501 CLASSE/CLASS 2-3	Transparent / Transparent
ADAPTE AUX LIEUX RECEVANT DU PUBLIC / GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN ÖFFENTLICHEN UMGEBUNGEN	EU-90/270	Oui / Jawohl
LARGEUR / BREITE		240 cm
POIDS / GEWICHT		165 g/m ²
EPAISSEUR / DICKE	EN ISO 5084	0,42 mm
RETRAIT CAUSE PAR L'HUMIDITE (%) / SCHWUND DURCH HUMIDITÄT (%)	DIN 53892 B2	ourdi ; trame / Kette & Schuss: < 0,5
RESISTANCE A LA LUMIERE : COTE FENETRE / LICHTBESTÄNDIGKEIT: FENSTERSEITE	EN ISO 105-802	≥ 5 selon le coloris (ALU: ≥ 6-7) ≥ 5 je nach Farbe (ALU: ≥ 6-7)
RESISTANCE A LA RUPTURE / WIDERSTAND GEGEN DEN BRUCH	EN ISO 105-X12	≥ 4 selon le coloris (ALU: ≥ 3) ≥ 4 je nach Farbe (ALU: ≥ 3)
RESISTANCE A LA TRACTION ET SOUPLESSE MAXIMUM / ZUGFESTIGKEIT UND MAXIMALE DEHNUNG	EN ISO 13934-1	ourdi / Kette > 95 da N trame / Schuss > 60 daN ourdi / Kette > 25% trame / Schuss > 25%
LONGUEUR APPROXIMATIVE DU ROULEAU / GROBE LÄNGE ROLLE		40 m
NETTOYAGE / REINIGUNG		Ne pas utiliser de l'eau mais nettoyer délicatement afin de retirer les dépôts de poussière Verwenden Sie kein Wasser, sondern bürsten Sie sanft, um Staubablagerungen zu entfernen.



SILKSCREEN D 2-3

● H 305 CM



7169 - ●

10025 - ●

10042 - ●

7184 - ●

7183 - ●

7174 - ●

7172 - ●

Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Applications / Anwendungen

Type de tissus / Stofftyp

À L'INTÉRIEUR
INNEN

SCREEN

Compatibilité / Kompatibilität

K | K.ZIP | LIBERA | DIM | CARENA

Avantages / Vorteile

2 - 3% FATTORE D'APERTURA / OPENNESS FACTOR

Colori Colours	Luce visibile Visible Light (380 -780 nm)			Radiazione solare Solar radiation (300-2500 nm)			Valore g g-Value	Doppio vetro Double glazing g finestra = 0,75 U finestra = 3,0 g window = 0,75 U window = 3,0		Doppio vetro con rivestimento termico Thermocoated double glazing g finestra = 0,7 U finestra = 1,6 g window = 0,7 U window = 1,6	
	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As		g totale g - total	Fc - value Valore Fc	g totale g -Total	Fc - value Valore Fc
7169	38	62	0	37	63	0	0,37	0,4	0,53	0,39	0,56
10025	28	60	12	30	62	8	0,32	0,4	0,53	0,39	0,56
10042	18	42	40	28	53	19	0,33	0,44	0,59	0,43	0,62
7184	13	31	56	25	48	27	0,32	0,46	0,62	0,46	0,65
7183	7	17	76	22	42	36	0,32	0,49	0,65	0,48	0,69
7174	8	21	71	22	44	34	0,31	0,48	0,64	0,47	0,67
7172	3	4	93	20	34	46	0,31	0,53	0,70	0,52	0,74

SCREEN WATERPROOF

● H 300 CM

002002 - ●

001002 - ●

001001 - ●

010010 - ●

Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Applications / Anwendungen

Type de tissu / Stofftyp

À L'EXTÉRIEUR/DRAUSSEN

SCREEN

Compatibilité / Kompatibilität

K | K.ZIP

Avantages / Vorteile

3% FATTORE D'APERTURA / OPENNESS FACTOR

			FATTORI TERMICI THERMAL FACTORS						FATTORI OTTICI / OPTICAL FACTORS Benessere visivo (norma EN 14501)/ Visual comfort classification (EN 14501 standard)				
			Tessuto / Fabric				Tessuto + vetro / Fabric + Glazing				Tessuto / Fabric		
Colori Colours	LATO SIDE A	LATO SIDE B	Ts A	Ts B	Rs A	Rs B	As A	As B	gtot esterno / gtot external blind		gtot interno / gtot internal blind		TV
									gv=0,59	gv=0,32	gv=0,59	gv=0,32	
002002	White	White	4	4	67	65	28	31	0,04 [4]	0,03 [4]	0,35 [2]	0,25 [2]	4,5
001002	Grey	White	7	7	40	30	53	63	0,07 [4]	0,05 [4]	0,43 [1]	0,27 [2]	6,9
001001	Grey	Grey	5	5	17	20	78	75	0,07 [4]	0,06 [4]	0,50 [1]	0,29 [2]	4,8
010010	Charcoal	Charcoal	5	5	6	10	90	85	0,08 [4]	0,06 [4]	0,54 [0]	0,30 [2]	4,8

gv=0,59: facteur solaire du verre (C) basse émission 4/16/4 rempli de gaz Argon (U facteur de transmission thermique= 1,2 W/m²K)

gv=0,32: facteur solaire du verre (D), réflexion basse émission 4/16/4 rempli de gaz Argon (U facteur transmission thermique=1,1 W/m²K)

Echantillons testés selon la norme UNI EN 14500 qui définit les dimensions et méthodes de calcul comme dans les standards "dispositif de protection solaire en combinaison avec verre- calcul de la transmission solaire et lumière- partie 1: EN 13363-1 méthode simplifiée" ou partie 2 EN 13363-2 méthode détaillée" et la norme UNI EN 410 "verre pour la construction- détermination des caractéristiques lumière et solaire des verres"

Classification bien-être thermique selon la norme UNI EN 14501:

[0] effet minimum; [1] effet modéré; [2] effet bon; [3] effet très bon; [4] effet optimum

gv = 0,59: Glas-Solarfaktor(C), emissionsarm 4/16/4 gefüllt mit Argon-Gas (U Wärmeübertragungsfaktor = 1,2 W/m²K)

gv = 0,32: Glas-Solarfaktor (D), emissionsarmes, reflektierendes Glas 4/16/4 gefüllt mit Argon-Gas (U Wärmeübertragungsfaktor = 1,1 W/m²K)

Proben, die nach der Norm UNI EN 14500 getestet wurden, definiert nach Messungen und Berechnungsmethoden Sonnenschutzmittel in Kombination mit Glasfenstern - Berechnung der Sonnen- und Lichtübertragung - "Teil 1: EN 1 3363-1 vereinfachte Methode" oder "Teil 2: EN 13363-2 detaillierte Methode" und UNI EN 410 "Bauglas - Bestimmung der Licht- und Sonneneigenschaften von Glasfenstern"


Klassifizierung des thermischen Wohlbefindens nach UNI EN 14501:

[0] minimale Wirkung; [1] mäßige Wirkung; [2] gute Wirkung; [3] sehr guter Effekt; [4] ausgezeichnete Wirkung

SCREEN WATERPROOF

K | K.ZIP

Caractéristiques / Merkmale	
COMPOSITION / KOMPOSITION	Fibre de verre 34% - PVC 48% - Laminé PVC 18% Glasfaser 34% - PVC 48% - PVC-Laminat 18%
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	Class 1 - UNI 9177 (Italy) M2 - NF P92-503 (France)
FACTEUR D'OUVERTURE / ÖFFNUNGSFAKTOR	3 %
ECRAN ANTI UV / UV-ABSCHIRMUNG	Jusqu'à 95% / bis zu 95%
LARGEUR / BREITE	300 cm
POIDS / GEWICHT	645 g/m ²
EPAISSEUR / DICKE	0,70 mm
RESISTANCE A LA RUPTURE WIDERSTAND GEGEN DEN BRUCH	5,70% ; 7,90% - ISO 1421
SOLIDITÀ ALLA LUCE / COLOUR FASTNESS	>7 - ISO 105 B04
NETTOYAGE / REINIGUNG	Eau et savon. Wasser und Seife.





Palagina en faveur du développement durable a choisi d'éliminer la plastification.
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit hat Palagina die Plastifizierung der Kataloge beseitigt.



La meilleure façon de se protéger
Die beste Art, sich zu schützen

Palagina Systeme GmbH

Produktion und Handel mit Insekten- Wetter- und Sichtschutzsystemen
Geschäftsadresse: Am Küppel 12 | D-36115 Hilders
Firmenstandort: Einhäuser Str. 8 | D-98617 Obermaßfeld-Grimmenthal
Tel.: +49 36949 41459-0
web: www.palagina.eu @: info@palagina-systeme.eu

Palagina France

Siège Secondaire en France – 6
Impasse des Artisans za Camp Ferrat 83120 Sainte Maxime
Tel.: +49 36949 41459-0
web: www.palagina.eu @: contact@palagina.fr

